


















PRODUCT TECHNICAL SHEET

MODELO - MODEL - MODÈLE	SOMPORT (ARLES -PUY)	PORCELÁNICO - PORCELAIN - PORCELAINE	BASE COLOREADA
COLOR - COLOUR - COULEUR	LIGHT - SAND	CARAS GRAFICAS - GRAPHICS - GRAPHIQUES	2
ACABADO - FINISH - FINITION	MATE	GRUPO - GROUP - GROUPE	Bia
FORMATO NOMINAL - NOMINAL SIZE - DIMENSION NOMINAL (cm)	31X98	FORM.REAL - WORK SIZE - FORMAT RÉEL (mm)	310x980x11.4
DIMENSIONAL APPEARANCE	Test Standard	Product Standard	VALUES
	UNE-EN ISO 10545	ISO 13006-EN1441	
 Espesor Thickness-Épaisseur	ISO 10545-2	± 0,05%	11,4
 Longitud y anchura Length and width- Longueur et largeur	ISO 10545-2	± 0,05%	310,0 x 980,0
 Ortogonalidad Squareness- Différence de diagonale	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0.16 % / ± 0.06 %
 Planaridad Surface Flatness- Planéité	ISO 10545-2	± 0,05%	Cumple/Achieved
PHISICAL PROPERTIES	Test Standard	Product Standard	VALUES
	UNE-EN ISO 10545	ISO 13006-EN1441	
 Absorción de agua Water absorption- Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,3%	> 10%
 Resistencia a flexión N/mm² Bending strength (N/mm2) - Résistance mécanique a la flexion (N/mm2)	ISO 10545-4	≥ 35	≥12 N/mm
 Carga de ruptura N Rupture load (N)- Résistance roulage lourd (N)	ISO 10545-4	≥ 1300	≥600 N
 Resistencia a la abrasión superficial (PEI) Resistance to surface abrasion (PEI)-Résistance à l'abrasion superficial (P)	ISO 10545-7	-	
 Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	≤ 175	No aplica/Not apply
 Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock- Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Exigida/Required	Cumple/Achieved
 Resistencia a la helada Frost resistance- Résistance au gel	ISO 10545-12	Exigida/Required	Cumple/Achieved
 Resistencia al rayado (MOHS) Scratch resistance (MOHS)- Résistance aux rayures (MOHS)	UNE EN-101		
 Deslizamiento Antislip- Antidérapant	ENV 12633	-	CLASE 1
	DIN 51130	-	R-9
	DIN 51097	A, B, C	-
	ANSI A 137.1	>0,42	DCOF >
	BS7976-2	≥36	PTV >
CHEMICAL PROPERTIES	Test Standard	Product Standard	VALUES
	UNE-EN ISO 10545	ISO 13006-EN1441	
 Resistencia a productos de limpieza y aditivos Resistance to cleaning products and additives Résistance aux produits de nettoyage et aux additifs	ISO 10545-13	Min. GB/UB	GA
 Resistencia a ácidos y bases Resistance to acids and bases (low concentration) Résistance aux acides et alcalis (faible concentration)	ISO 10545-13	GLB/ULB	GLA
 Resistencia a ácidos y bases Resistance to acids and bases (high concentration) Résistance aux acides et alcalis (haute concentration)	ISO 10545-13	GHB/UHB	GHA
 Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	ISO 10545-13	Min. 3	3
RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS /RECOMMANDATIONS			
No use agentes limpiadores que contengan Ácido fluorhídrico. No realice limpiezas mecánicas / Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid. Do not perform mechanical cleaning / N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'acide fluorhydrique. N'effectuez pas de nettoyage mécanique.			
Instalar las baldosas con un junta mínima de 2,0 mm. Nunca instale los azulejos sin el espesor de junta mínimo recomendado / Install the tiles with a minimum joint of 2,0 mm. Never install tiles without the recommended minimum joint thickness / Installer les carreaux avec un joint minimum de 2,0 mm. N'installez jamais de carreaux sans l'épaisseur minimale de joint recommandée.			
Para materiales de gran formato, recomendamos usar morteros que contengan aditivos poliméricos y la técnica del doble encolado / For large format materials it is recommended to use mortar containing polymeric additives using the double gluing technique / Pour les matériaux de grand format, nous recommandons l'utilisation de mortiers contenant des additifs polymères et la technique du double encollage			
Ante cualquier duda sobre la instalación de los azulejos recomendamos consultar con el fabricante. Any doubts about the installation of the tiles we recommend you contact the manufacturer / Si vous avez des questions sur l'installation des carreaux, nous vous recommandons de consulter d'abord le fabricant.			

V^oB^o LABORATORIO:



CALIDAD Y PRODUCTO
CASA DEPOT - DURSTONE, S.L.